

Продукт: Terodicht-schwarz

Product information
Produktinformation
Information produit
Información del producto

Henkel

Teroson

**Краткое
описание продукта**

Дата выпуска: 10 03 02

Герметик для уплотнения стекол установленных в транспортных средствах с помощью резиновых уплотнителей
Основа: Бутилкаучук

Характеристика:

Terodicht-schwarz – пастообразный герметик на основе бутилкаучука с незначительным содержанием растворителя. После испарения растворителя материал превращается в долговечный пластичный водо- и погодостойкий материал с хорошей функцией герметизации на стыках швов между жесткими рамами/уплотнителем стекла/автомобильными стеклами.

Использование:

Terodicht-schwarz служит для герметизации вновь устанавливаемых с помощью резиновых уплотнителей ветровых, задних и боковых стекол на автомобиле. Может применяться для герметизации других стыковых швов на транспортных средствах. На влажных стеклах и рекомендуется применять Terodicht-Elastik.

Технические характеристики:

Цвет:	черный
Запах:	бензина
Консистенция:	пористая
Плотность:	ок. 1,33 г/см ³
Содержание твердых частиц:	Содержание твердых частиц: ок. 85 %
Стойкость:	хорошая
Устойчивость:	устойчив к воде и стеклоочистителям
Диапазон рабочих температур:	-30°C до 80°C
кратковременно (до 1 часа):	100°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

Обработка:

Terodicht-elastik наносится из картушей с помощью стандартных ручных и пневматических пистолетов. Из программы Teroson могут быть использованы:

- Ручной пистолет Teroson-Handpistole-340	Art.-Nr. 121.39 V
- Ручной пистолет Teroson-Staku-Handdruckpistole	Art.-Nr. 167.65 Y
- Пистолет Teleskop-Pistole Power-Line	Art.-Nr. 141.84 S
- Пистолет Teleskop-Pistole Multi-Press	Art.-Nr. 195.51 B

Поверхности, предназначенные для герметизации должны быть свободны от антиклевых составляющих и остатков грязи, небольшая влажность не влияет негативно на адгезию. Перед герметизацией негерметичных стекол, вода из профилей должна, тем не менее, выдвигаться сжатым воздухом.

Terodicht-schwarz/hell наносится так, чтобы заполнить все пространство, но в тоже время не стоит выдавливать слишком много герметика в швы. Уплотнитель после герметизации должен плотно прилегать к кузову и стеклу. При этом неизбежно выступают остатки герметика. Удалить их с помощью деревянного шпателя.

Внимание:

До тех пор, пока есть содержание растворителя, возможны нитяные растяжения. Поэтому нужно либо выждать необходимое время, или удалить излишки материала шпателем – как описано выше. Очистка растворителем не рекомендуется, так как это ведет к "смазыванию" верхнего слоя.

Хранение:

Морозоопасность:	нет
Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 25°C
Срок хранения:	12 месяцев

Упаковка:

Картуш, 310 мл (светлый)	Art.-Nr. 129.44V
--------------------------	------------------

Меры предосторожности/правила предосторожности:

См. лист мер предосторожности

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания по пригодности наших продуктов для целевого применения.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.