

# Продукт: Terostat-8525

**Краткое  
описание продукта**

**Дата выпуска: 10 03 02**

Активатор для улучшения адгезии клеев-герметиков и обработки капсулированных стекол или полиуретана на раме стекла автомобиля.

Основа: полиуретан

Характеристика:

Terostat-8525 – бесцветный, жидко-тягучий активатор, содержащий растворитель, на основе полиуретана, для активирования отвержденных полиуретановых клеев-герметиков. Продукт не содержит хлористых и ароматических углеродов.

Область применения:

Terostat-8525 применяется для улучшения адгезии и активирования капсулированных стекол при вклейке однокомпонентными клеями-герметиками на основе полиуретана, такими как, Terostat-8590, -8597, -8599.

Технические характеристики:

Цвет:	бесцветный
Запах:	кетона
Консистенция:	жидко-тягучая
Плотность:	ок. 0,9 г/см <sup>3</sup>
Содержание твердых частиц:	ок. 26 %
Время на вытекание по DIN 53211:	ок. 12 сек
Температура:	20°C
Воронка:	4 мм
Оптимальная интенсивность нанесения:	50 мм во влажном состоянии
Время на отлип:	0,5 – 5 мин (в зависимости от толщины слоя)
Действие активатора:	до 6 часов (в зависимости от температуры и влажности)
Диапазон рабочих температур:	15°C до 25°C
Температура использования:	- 40°C до 90°C
кратковременно (до 3 часов):	120°C

Методика и условия применения:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

## 1. Очистка

Полиуретановое покрытие должно быть сухим и очищенным от пыли и грязи. В случае необходимости, можно продуть сжатым воздухом. Предварительной очистки при помощи растворителей не требуется, так как Terostat-8525 действует одновременно как очиститель.

## 2. Нанесение

Terostat-8525 равномерно, тонким слоем наносится аппликатором или кистью на полиуретановое покрытие. Неравномерность нанесения может удлинить время выветривания и привести к нежелательным включениям растворителя при слишком коротком времени выветривания. Избегать вторичного нанесения на одно и то же место, так как уже высохший активатор снова растворится.

Внимание:

10 мл баллончики после сразу использования следует снова закрывать, чтобы избежать нежелательных реакций. Соблюдать следующие рекомендации:

- Бутылку с активатором, открытым более 2 часов, не использовать.
- Не использовать бутылку с активатором, открывавшуюся более 10 раз.
- Заметно загустевший праймер – испорчен и не пригоден к применению.

Рекомендуемая температура хранения: 15°C до 25°C

Упаковка:Алюминиевая бутылка, 10 мл                      Art.Nr. 16095 V